#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08323411 A

(43) Date of publication of application: 10.12.96

(51) Int. CI

B21B 37/30 B21B 37/00 B21B 37/28

(21) Application number: 07133406

(22) Date of filing: 31.05.95

(71) Applicant:

KAWASAKI STEEL CORP

(72) Inventor:

SHIMA TETSUO OMORI KAZUO ITO SUMIHIKO


(54) METHOD FOR SIMULTANEOUSLY
CONTROLLING CAMBER AND WEDGE IN HOT
ROLLING

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a method for simultaneously controlling the camber and wedge of a rolled stock during hot rolling.

CONSTITUTION: By guiding the rolled stock S to which edge rolling is applied with a vertical mill I to a horizontal mill 2 by restraining it with a side guide 3 on the inlet side, correcting the wedge of the rolled stock S by adjusting rolling reduction on one side of a horizontal mill 2 and, simultaneously, correcting the camber of the rolled stock S with the side guide 4 on the outlet side, the camber and wedge are controlled at the same time.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平8-323411

(43)公開日 平成8年(1996)12月10日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示領	鲚
B 2 1 B 37/	30	8315-4E	B 2 1 B 37/00	119B	
_ 37/	00 BBK			ввк	
37/	28	8315-4E		116K	

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)


(21)出願番号	特願平7-133406	(71)出願人	000001258
			川崎製鉄株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)5月31日		兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28
<u></u>			号
		(72)発明者	志摩 哲郎
			岡山県倉敷市水島川崎通1丁目(番地な
			し) 川崎製鉄株式会社水島製鉄所内
		(72)発明者	大森 和郎
			岡山県倉敷市水島川崎通1丁目(番地な
		·	し) 川崎製鉄株式会社水島製鉄所内
		(72)発明者	伊藤 澄彦
			岡山県倉敷市水島川崎通1丁目(番地な
			し) 川崎製鉄株式会社水島製鉄所内
		(74)代理人	弁理士 小林 英一

### (54) 【発明の名称】 熱間圧延におけるキャンパ・ウェッジ同時制御方法

#### (57)【要約】

【目的】 熱間圧延中における圧延材のキャンバとウェ ッジとを同時に制御する方法を提供する。

【構成】 垂直ミル1で幅圧延された圧延材Sを入側サ イドガイド3で拘束して水平ミル2に導き、水平ミル2 を片圧下調整して圧延材Sのウェッジを修正し、同時に 出側サイドガイド4で圧延材Sのキャンバを修正するこ とにより、キャンバとウェッジとを同時に制御すること を可能にする。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 垂直ミルと水平ミルをタンデムに配列し、該水平ミルの入側と出側にそれぞれサイドガイドを備えた熱間圧延機を用いて圧延材を圧延する際に、前記垂直ミルで幅圧延された圧延材を前記入側サイドガイドで拘束して前記水平ミルに導く第1の段階と、該水平ミルを片圧下調整して圧延材のウェッジを修正する第2の段階と、該第2の段階と同時に、前記出側サイドガイドで圧延材のキャンバを修正する第3の段階と、からなることを特徴とする熱間圧延におけるキャンバ・ウェ

【請求項2】 前記出側サイドガイドで圧延材を拘束した後のサイドガイド荷重変化に応じて前記水平ミルを 片圧下調整する第4の段階を付加することを特徴とする 請求項1記載の熱間圧延におけるキャンバ・ウェッジ同 時制御方法。

#### 【発明の詳細な説明】

ッジ同時制御方法。

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、熱間圧延中における圧延材のキャンバとウェッジとを同時に制御する方法に関 20 する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、熱間圧延ラインで発生する圧延材の曲がりは圧延中のトラブル発生の原因ともなり、また次工程での加工能率や歩留りに大きく影響するため、曲がりの発生を防止する対策が種々講じられつつある。このような圧延材の曲がりの原因は、水平ミルでの片圧下などのために生じる片伸びのウェッジ現象によって、一般にキャンバと称する曲がり現象を生ずることが知られている。

【0003】ところで、このようなキャンバやウェッジを低減する方法としては、センサやサイドガイドなどの装置を用いてキャンバ量あるいはウェッジ量を検出し、その測定値に基づいて水平ミルの片圧下調整やサイドガイドの幅設定を変更して修正するのが一般的であり、キャンバとウェッジをそれぞれ個別に独立して制御しているのが現状である。

【0004】このキャンバやウェッジを防止するための 圧延機の制御方法としては、たとえば特開昭58-218320 号公報に記載されているような圧延機近傍での通板位置 40 ・横振れの測定結果から圧延材の片伸びを無くすように 片圧下量を調整するとか、特開昭61-165218号公報に開 示されているように、圧延機の前後にサイドガイドをワ ークロール近傍まで伸びるように配置し、圧延材の板幅 に合わせてサイドガイドの幅を調整することにより、圧 延材の蛇行・キャンバの発生を防止するなどの方法が提 案されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し ことを特徴とする熱間 た従来の圧延機制御方法においては、通板性の確保を第 50 同時制御方法である。

一の目標にして、圧延後の材料の平面形状のみに着目した蛇行およびキャンバ修正のためのサイドガイドの幅調整あるいは片圧下制御がほとんどであり、キャンバを修正した後のウェッジの変化については全く考慮がなされていないのである。

【0006】すなわち、前記した特開昭58-218320号、特開昭61-165218号のいずれにおいても、片圧下あるいはサイドガイドによって圧延材のキャンバおよび蛇行を修正することが可能であるが、圧延材のウェッジについては修正が不可能であり、次スタンド圧延時に再びキャンバが発生する可能性が高いのである。さらに、圧延時のウェッジや片圧下調整不良等の影響は、圧延機出側で発生する曲がり以外に、入側においても圧延材の蛇行現象として現れる。このような影響の度合いをシミュレーションにより定量的に評価してみた結果の一例を図6に示す。

【0007】この図は、板厚が 215mmの圧延材を 5段に配列された水平ミルR1 , R2-1 , R2-2 , R2-3 , R3 で67.0mmの厚さにまで圧延するという条件で、中の3段の水平ミルR2-1 , R2-2 , R2-3 で順次149.5 mm, 121.5 mm, 90.5mmに圧延する際に、その前2段の水平ミルR2-1 ~R2-3 で片圧下不良によって圧延材にウェッジが生じ、そのウェッジを 3段目の水平ミルR3 の圧延にてウェッジ 0 に矯正した場合のキャンバ量の推移を示したものである。なお、曲線Aは $\Delta$ SR1 (R1ミル片圧下量);1 mm,  $\Delta$ SR2 (R2 ミル片圧下量);1 mm、曲線Bは $\Delta$ SR1;0 mm,  $\Delta$ SR2;1 mm、曲線Cは $\Delta$ SR1;1 mm,  $\Delta$ SR2;0 mmの場合である。ただし、片圧下不良の影響は、すべて入側の圧延材の回転に生じ、蛇行によるオフセンタは生じないという前提で計算している。

【0008】この結果では、3段目の圧延終了後はウェッジ0であるにもかかわらず、キャンバ量は修正し切れていないことがわかる。このことは、圧延機の入側と出側で曲がりへの影響が異なることを示し、単純にウェッジの修正のみで圧延材のキャンバは矯正されないことを示している。本発明は、上記のような従来技術の有する課題を解決した熱間圧延におけるキャンバ・ウェッジ同時制御方法を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題を解決するために、垂直ミルと水平ミルをタンデムに配列し、該水平ミルの入側と出側にそれぞれサイドガイドを備えた熱間圧延機を用いて圧延材を圧延する際に、前記垂直ミルで幅圧延された圧延材を前記入側サイドガイドで拘束して前記水平ミルに導く第1の段階と、該水平ミルを片圧下調整して圧延材のウェッジを修正する第2の段階と、該第2の段階と同時に、前記出側サイドガイドで圧延材のキャンバを修正する第3の段階と、からなることを特徴とする熱間圧延におけるキャンバ・ウェッジ同時制御方法である。

3

【0010】なお、前記第3の段階に続けて、前記出側 サイドガイドで圧延材を拘束した後のサイドガイド荷重 変化に応じて前記水平ミルを片圧下調整する第4の段階 を付加するのがよい。

#### [0011]

【作 用】本発明によれば、水平ミルで厚み方向の圧延 を施す際に、入側サイドガイドを用いて圧延材を拘束し て水平ミルに導き、水平ミルで片圧下調整を行って圧延 するとともに、出側サイドガイドを用いて拘束するよう にしたので、キャンバとウェッジの発生を同時に抑制す ることが可能である。

【0012】また、出側サイドガイドで圧延材を拘束し た後のサイドガイド荷重変化に応じて水平ミルを片圧下 調整するようにすれば、さらに効果的である。

#### [0013]

【実施例】以下に、本発明の実施例について図面を参照 して詳しく説明する。図1は本発明の実施例の構成の一 例を示す概要図である。図において、1は一対の垂直ロ ールla, lbからなる垂直ミル、2は垂直ミル1の下 流側にタンデムに設けられた一対の水平ロール 2a, 2 20 化量  $\Delta$  S を下記(1)式で求めて、水平ミル 2 の圧下を調 bからなる水平ミル、3は垂直ミル1と水平ミル2との 間に設けられた一対の入側ガイド片3a,3bからなる\*

 $\Delta S = f (\Delta \psi, K, M, \Delta p, H)$ 

ここで、 $\Delta \phi$ ;ウェッジ比率変化量(=出側ウェッジ比 塑性定数、H;入側板厚である。しかし、上記の手順の みでは、圧延材Sのキャンバをも同時に修正することは 困難である。そこで、圧延材Sのキャンバ修正は水平ミ ル2での水平圧延後において出側サイドガイド4を用い て行う。すなわち、この出側サイドガイド4は、先端部 ガイド片5a、5bを水平ロール2a、2bの直近まで 伸ばしたことにより、圧延直後の圧延材Sをキャンバ発 生以前に拘束することが可能である。

【0017】ここで、この先端部ガイド片5a,5bに よる圧延材Sの拘束の概念について図2を用いて説明す る。この図は、板幅;1500mmの圧延材Sに対して、圧延 材 S と先端部ガイド片 5 a. 5 b とのギャップが60mmと される待機開度位置からギャップのになるまで、出側サ イドガイド4をガイド締め込み速度;300 mm/sec (両 側)で操作した場合、水平ミル2のミル芯からの距離と※40

 $\Delta S = f (K, M, R, L, H)$ 

ここで、R;ガイド荷重、L;水平ミル出側圧延材長さ である。熱間圧延ラインの垂直ミルー水平ミルからなる 粗ミル群でのタンデム圧延に相当するモデル実験機を用 いて行った実験例について、以下に説明する。この実験 方法としては、水平圧延1パス目にウェッジ比率変化量  $\Delta u$ ; 0.2 %のキャンバを発生させ、2パス目で本方法 によりウェッジおよびキャンバを修正するように水平ミ ルの片圧下を変化させて圧延した。さらに、測定される

\*入側サイドガイド、4は水平ミル2の出側に設けられた 一対の出側ガイド片4 a, 4 bからなる出側サイドガイ ドで、その水平ミル出側の先端部には水平ロール直近ま で伸びる先端部ガイド片5a, 5bが取り付けられてい

【0014】このように構成することによって、垂直ミ ル1で幅圧延された圧延材 Sは、入側サイドガイド3に よって水平ロール2a,2bの直近まで案内されて、蛇 行の無い状態で水平ミル2でオフセンタによる差荷重発 10 生のない状態で厚み方向の圧延がなされる。その後、先 端部ガイド片5a.5bを介して蛇行無しで出側サイド ガイド4に導かれる。

【0015】ところで、前記した水平ミル2での圧延中 に発生する差荷重の主要因は、圧延材Sのウェッジもし くは幅方向の温度分布の差によるものであるから、圧延 差荷重から温度要因による差荷重を除くことで、ウェッ ジによる差荷重△ρを求めることができる。そして、こ の差荷重 Δ p から圧延材 S の先端からのウェッジ比率 ψ の推移を計算し、水平ミル2における圧延での片圧下変 整することによってウェッジの修正を行う。

#### [0016]

.....(1)

※圧延材S-先端部ガイド片5a, 5b間のギャップの関 係について、パラメータとしてウェッジ比率変化量Δφ を0.3%, 0.5%, 0.7%, 1%の4段階に変化させた ものである。通常の操業時の圧延材Sのウェッジ比率変 化量Δψが0.5 %以下で推移していることから、この条 件で発生し得るキャンバ量は12mm以下である。

【0018】また、圧延後の圧延材Sが出側サイドガイ ド4に拘束された場合、圧延材Sには出側ガイド片4 a, 4 bの反力による張力分布が生じる。この状態で圧 延を継続すれば圧延材Sの左右での張力差から左右にお ける圧延荷重差が生じ、そのため水平ミル2の片圧下調 整が変化し、再び圧延材Sにウェッジが付くことにな る。そこで、圧延材Sを拘束した後のサイドガイド荷重 変化から水平ミル2の片圧下変化量ΔSを下記(2) 式で 予測し、それに見合った片圧下調整を再び行う。

[0019]

#### .....(2)

サイドガイド荷重から圧延材Sの張力分布変化を考慮し た片圧下修正を行いながら圧延し、圧延後においてその 圧延材形状とウェッジ比率推移を測定した。

【0020】なお、このとき用いた片圧下変化量△Sの 予測式の関数を下記の(3) 式および(4) 式に示した。

[0021]

【数1】

$$\Delta S = a_1 \cdot \frac{M}{K} \cdot \frac{\ell}{b} \cdot H \cdot \Delta \psi - a_2 \cdot \frac{\Delta P}{K} \qquad .....(3)$$

$$\Delta S = a_1 \cdot \frac{M}{K} \cdot \frac{\ell}{b} \cdot H \cdot \Delta \psi - a_2 \cdot \left( \frac{a_3 \cdot R \cdot L}{K} + \frac{\Delta P}{K} \right)$$
.....(4)

aı~a。: 実験より求めた係数

ℓ :圧下スクリュー間距離

【0022】その実測の結果を図3に示した。この図に おいて、実線は入側ガイドギャップ5mm、点線は入側ガ 10 イド無し、一点鎖線は入側ガイドギャップ2mmである。 いずれもウェッジ比率変化量 $\Delta \phi$ ; 0.2 %という同一条 件下で行ったにもかかわらず、1パス目圧延後のキャン バ量は10~22mmの間にばらついていることがわかる。図 4は圧延1パス目に発生させたキャンバの2パス目片圧 下制御圧延によるキャンバ修正効果を表すもので、横軸 に圧延材の先端からの位置を、縦軸に曲がり量をそれぞ れ示したものである。実線で示すように、2パス圧延後 の圧延材形状は最大キャンバが5mmとほぼ真っ直ぐに修 正されている。なお、出側サイドガイド4のガイドギャ 20 特性図である。 ップ設定は圧延後板幅+5mmで設定していたため、ガイ ドギャップ量よりも大きいキャンバは発生していないこ とがわかる。

【0023】図5は、2パス目圧延時のウェッジ比率推 移の測定結果を示したものであるが、同一シートバー内 でのばらつきはあるもののウェッジ比率 ψ は0.05%以下 に改善されていることが認められる。

#### [0024]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 水平ミルで厚み方向の圧延を施す際に、入側サイドガイ ドを用いて圧延材を拘束して水平ミルに導き、水平ミル で片圧下調整を行って圧延するとともに、出側サイドガ イドを用いて拘束するようにしたので、キャンバとウェ ッジの発生を同時に抑制することが可能となり、製品の

品質・歩留りを高めることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例の構成の一例を示す概要図であ る。

【図2】圧延材の曲がり発生前にサイドガイドで拘束す る作用の説明図である。

【図3】モデル実験機による圧延材の曲がり量を示す特 性図である。

【図4】モデル実験機による片圧下制御圧延によるキャ ンバ修正効果を示す特性図である。

【図5】モデル実験機によるウェッジ比率の推移を示す

【図6】従来例でのウェッジ修正とキャンバ量のシミュ レーション結果を示す特性図である。

#### 【符号の説明】

1 垂直ミル

1 a, 1 b 垂直ロール

2 水平ミル

2a, 2b 水平ロール

3 入側サイドガイド


3 a, 3 b 入側ガイド片


30 4 出側サイドガイド

4 a, 4 b 出側ガイド片


5 a, 5 b 先端部ガイド片

S 圧延材





【図3】



2000

-0.2L

1000

圧延材先増からの距離(mm)

-200.00

*−3*∞.∞

RI

R2-1

水平ミル列

R2-2

R2-3

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox